

Prohlášení o vlastnostech

Identifikační kód typu výrobku:	Obkladové, podlahové a parketové polotovary
Typ:	Dřevěné podlahoviny - podlahové palubky a parketové polotovary s perem a drážkou z jehličnatého a listnatého dřeva a dřevěné obklady dle EN 13647 a listnatého dřeva EN 13629
Identifikační kód typu výrobku:	Obkladové palubky
Typ	Obkladové palubky z rostlého jehličnatého dřeva – Frézované profily s perem a drážkou dle EN 14519 a Frézované dílce bez pera a drážky dle ČSN EN 15146
Zamýšlené použití:	Na obklady stěn a stropů v interiéru i exteriéru Dřevěné podlahoviny-masivní dřevěné podlahové palubky a parketové dílce z jehličnatého a listnatého dřeva s perem a drážkou bez povrchové úpravy pro použití v interiéru
Sídlo firmy: Výrobce:	Dřevo-centrum s.r.o. Klicperova 101, 552 03 Česká Skalice Dřevo-centrum s.r.o. Králíky 1, 504 01 Nový Bydžov
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Zkušební metoda	Protokol o zkoušce typu č FCHL-541/08 ze dne 15.10.2008 ČSN EN 13647
Oznámený subjekt: typ	Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., OS 1393, určil výrobku na základě zkoušky typu podle systému 3 a vydal Protokol o zkoušce typu č FCHL-541/08

1. PŘEDMĚT ZKOUŠKY:

Předmětem zkoušky je stanovení vlastností u odběratelem dodaného vzorku masivní palubky.

2. ZKUŠEBNÍ VZORKY

▪ označení vzorku	:	vzorek č.1
▪ typ vzorku	:	masivní palubka
▪ výrobce	:	Dřevo-centrum s.r.o. Klicperova 101, 552 03 Česká Skalice
▪ množství, rozměr	:	5 ks, (565 x 78) mm
▪ jmenovitá tloušťka(mm)	:	16
▪ datum výroby	:	neuvedeno

3. PŘÍJEM VZORKŮ

▪ datum příjmu	:	3. října 2008
▪ místo příjmu	:	VVUD-FCHL
▪ přijal	:	VVUD; Ing.Srba
▪ předal	:	VVUD, NO 1393

4. ZKUŠEBNÍ METODA

- a) ČSN EN 13647 Dřevěné a parketové podlahy a dřevěné obklady – Stanovení Geometrických vlastností
Jen stanovení šířky a tloušťky na 5 zkušebních těles
- b) ČSN EN 13 183 – 1 Vlhkost vzorku řeziva – Část 1 :Stanovení váhovou metodou
Ze vzorku bylo vymanipulováno 5 zkušebních těles

5. DATUM ZKOUŠKY: 8 – 9. Října 2008

6. VÝSLEDKY ZKOUŠKY:

a. Vlhkost

Vzorek č.1

průměrná hodnota	10,9 %
minimální hodnota	10,8 %
maximální hodnota	11,0 %

b. Geometrické vlastnosti**Vzorek č.1****Hlavní rozměry – (565 x 78 x16) mm****šířka:**

střední hodnota (bstř.)	78,2 mm
minimální hodnota(bmin)	78,0 mm
maximální hodnota(bmax)	78,7 mm

tloušťka:

střední hodnota (bstř.)	16,4 mm
minimální hodnota(bmin)	16,2 mm
maximální hodnota(bmax)	16,7mm

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V České Skalici dne

2026

David Mertlík
